

ACTIVE-SDN

NL 22-10



TAPIJT

ACTIVE-SDN

400 cm a.b. Artikelnummer 007 + kleurnr.

Toepassing: • Normaal Woongebruik**Eigenschappen:** (woongebruik)

- Trappen
- Zwenkwielen
- Vloerverwarming
- Antistatisch
- Lichtecht
- Akoestiek verbeterend
- Comfortklasse 3
- Brandvertragend Cfl-s 1*

* Indien volledig verlijmd

TECHNISCHE GEGEVENS:

Breedte: 400 cm
Poolmateriaal: 100% Polyamide 6.0 Solution Dyed Soft Yarn
Garen: 2 draads, hoog getwijnd en geheatsset**Gareneigenschap:** Bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen - bleekmiddelbestendig door gareneigenschap**Vuilwerend:** Solution Dyed in 2 kleuren - SDN**Verfmethode:** 1/8 deling**Tuftdeling:** Actionback**Rugmateriaal:** p.p. bandjesweefsel**Drager:** 7 jaar (op slijtage)**Garantietermijn:** 1127-129184**DOP nummer:** DC9435CA

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 22	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 875 g/m ²	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 1750 g/m ²	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 6,0 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 8,0 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. 110.250 per m ²	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	≥ 7	(ISO 105B02)
Wrijftechtheid:	≥ 4,5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	≥ 4,5	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(EN 1815)
Verticale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 22 dB	(ISO 140-8)
Warmtedoorlaatweerstand:	< 0,120 m ² K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Cfl-s1*	(EN 13501-1/9239-1)
Naadvastheid	voldoet	(EN 1815)
Slipbestendigheid:	DS (antislip)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 3	(EN 1307)

REG. NR.
DC9435CA
www.gut-prodis.eu

EN 14041

DOP:1127-129184

22

FOR USE AS FLOOR
COVERING IN BUILDINGSInterfloor Tapijt B.V.
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis**SDN**
solution dyed nylon
bleach resistant yarn

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.

