

CARRE WOOL

Artikelnummer 636 + kleurnr.

Toepassing:

- Zwaar Woongebruik
- Licht Projectgebruik

Eigenschappen: (woongebruik)

- Trappen
- Zwenkwielen
- Vloerverwarming
- Antistatisch
- Lichtecht
- Akoestiek verhogend
- Comfortklasse 3
- Brandvertragend Cfl-s1*

* Indien volledig verlijmd

TECHNISCHE GEGEVENS:

Breedte: 400 cm
500 cm levertijd 10 werkdagen na order

Poolmateriaal: 100% zuiver scheerwol Woolmark®

Garen: 3 draads getwijd

Vuilwerend: Door gareneigenschap

Kleuren door: eigen natuurlijke wol eigenschappen

Motresistant: Peritrine

Tuftdeling: 1/4 deling

Rugmateriaal: Jute

Drager: p.p bandjesweefsel

Garantietermijn: 7 jaar (op slijtage)

DOP nummer: 1127-127690

Prodis nummer: 6AAB8B50

Uitermate geschikt voor maatwerk karpetten met diverse afwerkingsmogelijkheden - zie: www.interfloor.nl/karpetten-op-maat

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 23 en 31	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 1200 g/m ²	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 2500 g/m ²	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 6,0 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 9,5 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. 50.100 per m ²	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	≥ 4	(ISO 105B02)
Wrijftechtheid:	4 - 5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	4 - 5	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(EN 1815)
Verticale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 25 dB	(ISO 140-8)
Doorlaatweerstand:	< 0,16 m ² K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Cfl-s1*	(EN 11925-2/9239-1)
Slipbestendigheid:	DS (antislip)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 3	(EN 1307)

REG. NR.
6AAB8B50
www.gut-prodis.eu



EN 14041
DOP:1127-127690
NB: 1658 | 23



FOR USE AS FLOOR
COVERING IN BUILDINGS
Interfloor Tapijt B.V.
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.

