

ELITE

400 cm a.b. Artikelnummer 152 + kleurnr.

Toepassing: • Normaal woongebruik

Eigenschappen: (woongebruik)

- Vloerverwarming
- Antistatisch
- Lichtecht
- Akoestiek verbeterend
- Comfortklasse 5
- Brandvertragend Cfl-s1*

* Indien volledig verlijmd

TECHNISCHE GEGEVENS:

Breedte: 400 cm
Poolmateriaal: 100% PES Microfiber Ultra Soft Yarn
Garen: 2 draads getwijd en geheatset
Gareneigenschap: Bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen - bleekmiddelbestendig door gareigenschap

Vuilwerend:
Verfmethode: Solution Dyed PES
Tuftdeling: 1/10 deling
Rugmateriaal: Actionback
Drager: p.p. bandjesweefsel
Garantietermijn: 7 jaar (op slijtage)

DOP nummer: 1127-129836
Prodis nummer: 4B270411

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 22+	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 1500 g/m ²	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 2400 g/m ²	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 15 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 17 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. 142.200 per m ²	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	≥ 5	(ISO 105B02)
Wrijftechtheid:	≥ 4-5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	≥ 4	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(EN 1815)
Verticale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 25 dB	(ISO 140-8)
Warmtedoorlaatweerstand:	0,140 m ² K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Cfl-s1*	(EN 13501-1/9239-1)
Naadvastheid	voldoet	(EN 1815)
Slijpbestendigheid:	DS (antislip)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 5	(EN 1307)

REG. NR.
4B270411
www.gut-prodis.eu



SDN
solution dyed PES
bleach resistant yarn

EN 14041
DOP:1127-129836

22+
CE



FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS
Interfloor Tapijt B.V.
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.

