

MIRACLE – SDY

400 cm a.b. Artikelnummer 340 + kleurnr.

Toepassing: • Zwaar Woongebruik

Eigenschappen: (woongebruik)

- Trappen
- Vloerverwarming*
- Antistatisch
- Lichtecht
- Akoestiek verbeterend
- Comfortklasse 5
- Brandvertragend Efl-s1*

* Indien volledig vrijlijmd

** Bij zwenkwielen adviseren wij JUMBO protectmatten

TECHNISCHE GEGEVENS:

Breedte: 400 cm
Poolmateriaal: 100% ConXyarn Solution Dyed
Garen: 2 draads hooggetwijd
Gareneigenschap: Bestand tegen agressieve reinigings- en bleekmiddelen
Verfmethode: Solution Dyed
Tuftdeling 1/10
Rugmateriaal: Actionback
Drager: p.p. bandjesweefsel
Garantietermijn: 7 jaar (op slijtage)
DOP nummer: 1127-130416
Prodisnummer: 5B51DB4B

Uitermate geschikt voor maatwerk karpetten met diverse afwerkingsmogelijkheden – zie: interfloor.nl/karpetten-op-maat

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 23	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 1400 g/m ²	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 2300 g/m ²	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 8 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 10 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. 217250 per m ²	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	≥ 5	(ISO 105B02)
Wrijftechtheid:	4 – 5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	4 – 5	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(EN 1815)
Verticale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 25 dB	(ISO 140-8)
Doorlaatweerstand:	< 0,120 m ² K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Efl-s1*	(EN 13501-1/9239-1)
Slipbestendigheid:	DS (antislip)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 5	(EN 1307)

REG. NR.
5B51DB4B
www.gut-prodis.eu


SDY

solution dyed yarn
bleach resistant yarn

EN 14041
DOP: 1127 - 130416
24
CE

FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS
Interfloor Tapijt B.V.
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. **Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.**