

VERDI – SDN

ca. 400 cm a.b. Artikelnummer 610 + kleurnr.

ca. 500 cm a.b. Artikelnummer 611 + kleurnr.

Toepassing: • Zwaar Woongebruik

Eigenschappen:

- Trappen wonen
- Vloerverwarming*
- Antistatisch
- Lichtecht
- Akoestiek verbeterend
- Comfortklasse 4
- Brandvertragend Cfl-s1*

* Indien volledig verlijmd

** Bij zwenkwielen adviseren wij JUMBO protectmatten

TECHNISCHE GEGEVENS:

Breedte: ca. 400 cm, ca. 500 cm
Poolmateriaal: 100% Polyamide Solution Dyed Yarn
Garen: 2 draads getwijd en geheatsset

Gareneigenschap: Bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen en bleekmiddelbestendig

Verfmethode: Solution Dyed Nylon

Tuftdeling: 1/10 deling

Rugmateriaal: Fushion back

Drager: p.p. bandjesweefsel

Garantietermijn: 7 jaar (op slijtage)

DOP nummer: 1127-131777

Testnummer: C7CBCAC8

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 23	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 1200 g/m ²	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 2050 g/m ²	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 9,0 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 11,5 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. 237.000 per m ²	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	6-7	(ISO 105B02)
Wrijftechtheid:	≥ 4-5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	≥ 4-5	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(EN 1815)
Verticale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 28 dB	(ISO 140-8)
Warmtedoorlaatweerstand:	0,130 m ² K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Cfl-s1*	(EN 13501-1/9239-1)
Slipbestendigheid:	DS (antislip)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 4	(EN 1307)

1127-131777



EN 14041
DOP: 1127-131777

25



FOR USE AS FLOOR
COVERING IN BUILDINGS
Interfloor Tapijt B.V.
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.