

WILTON NATURE

400 cm a.b. Artikelnummer 630 + kleurnr.

Toepassing:

- Zwaar Woongebruik
- Licht Projectgebruik

Eigenschappen:

- Trappen wonen
- Zwenkwielen wonen
- Vloerverwarming
- Antistatisch
- Lichtecht
- Akoestiek verhogend
- Comfortklasse 1
- Brandvertragend Efl-s 1*

* Indien volledig verlijmd

** Bij zwenkwielen adviseren wij JUMBO protectmatten

TECHNISCHE GEGEVENS:

Breedte: Ca. 400 cm
Poolmateriaal: 90% polypropileen, 10% wol

Garen: Gesponnen, 3-draads getwijd
Vuilwerend: Door gareneigenschap
Kleuren door: Vezelverf
Drager: d.m.v. ketting en inslag

Rugmateriaal: Actionback

Garantietermijn: 7 jaar (op slijtage)

DOP nummer: 1127-126585

Prodis nummer: D8F821ED

Uitmate geschikt voor maatwerk karpetten met diverse afwerkingsopties - zie: www.interfloor.nl/karpetten-op-maat

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 23 en 31	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 900 g/m ²	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 2200 g/m ²	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 3,0 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 6,0 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. 151.180 per m ²	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	5 - 6	(ISO 105B02)
Wrijftechtheid:	4 - 5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	4 - 5	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(ISO 6356)
Verticale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 22 dB	(ISO 140-8)
Doorlaatweerstand:	< 0,060 m ² K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Efl-s 1*	(EN 13501-1/9239-1)
Slipbestendigheid:	DS (antislip)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 1	(EN 1307)

REG. NR.
D8F821ED
www.gut-prodis.eu



EN 14041
DOP: 1127-126585

25



FOR USE AS FLOOR
COVERING IN BUILDINGS

Interfloor Tapijt B.V.
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.