

ADCONYL PROJECT-SDY

ca. 400 cm a.b. Artikelnummer 896 + kleurnr.
ca. 200 cm a.b. Artikelnummer 895 + kleurnr.

Toepassing:

- Zwaar Woongebruik
- Normaal Projectgebruik

Eigenschappen:

- Trappen werken
- Zwenkwielen werken**
- Vloerverwarming*
- Antistatisch
- Lichtecht
- Akoestiek verhogend
- Comfortklasse 1
- Brandvertragend Bfl-s1*

* Indien volledig verlijmd

** Bij zwenkwielen adviseren wij JUMBO protectmatten

TECHNISCHE GEGEVENS:

Breedte: ca. 400 cm, ca 200 cm. op aanvraag
Poolmateriaal: 100% Polypropyleen Solution Dyed Yarn
Gareneigenschap: Bestand tegen agressieve reinigings- en bleekmiddelen
Vuilwerend: Door gareneigenschap
Verfmethode: Gareengeverfd
Rugmateriaal: Non – latex free
Garantietermijn: 5 jaar (op slijtage)
DOP nummer: 1127-132034
Prodisnummer: 16B801E3

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 23 en 32	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 900 g/m ²	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 900 g/m ²	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 8,6 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 8,6 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. tbc	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	> 5	(ISO 105B02)
Wrijftechtheid:	≤ 4-5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	≤ 4-5	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(EN 1815)
Verticale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 24 dB	(ISO 140-8)
Doorlaatweerstand:	0,1298 m ² K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Bfl-s1*	(EN 13501-1/9239-1)
Slijpbestendigheid:	DS (antislijp)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 1	(EN 1307)

REG.NR

16B801E3
www.pro-dis.info


DOP: 1127-132034

26



FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS
 Interfloor Tapijt B.V.
 Adelaarstraat 6
 NL-8064 AH Zwartsluis



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. **Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.**